

CREOTOIT - Rénovateur coloré pour toiture

Caractéristiques techniques :

Réf interne	
Définition	Résine acrylique en phase aqueuse, aspect mat. Hydrofuge et respirant. Destinée à tous travaux d'entretien et de rénovation de toitures en tuile, amiante ciment ou béton.
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Parfaite adhérence sur tout support conventionnel • Longévité du revêtement • Très grande facilité de mise en oeuvre • Film dur et très résistant • Séchage rapide • Excellent pouvoir opacifiant • Bonne tenue des teintes dans le temps grâce à un traitement anti-U.V.
Application	A la brosse, au rouleau ou pistolet. Avant application, nettoyage approfondi du toit. Appliquer en 2 couches : 1ère couche diluée avec 20 à 30% d'eau, 2ème couche diluée à 5%.
Recommandations	CREOTOIT s'applique sur des supports sains, secs, propres, dépoussiérés et dégraissés. Sur fonds anciens, il est recommandé d'effectuer au préalable à l'application : un lavage haute pression ; un traitement anti-cryptogamique avec GREEN A CLEAN. CREOTOIT craint le gel. Ne pas stocker ou appliquer lorsque la température est inférieure à +5°C ou supérieure à +35°C. En cas de problème particulier, nous consulter.



Coloris :



Gris ardoise



Vieille tuile



Brun



Rouge brique



Marron rouge



CONSOMMATION

75 m²

en deux couches pour
1 pot de 22,5 kg



béton + fibrociment + terres cuites + ardoises naturelles

Composition	Liant : dispersion aqueuse d'un copolymère acrylique. Pigment : oxyde de titane traité et oxydes de fer. Charges : carbonates de calcium et silices. Adjuvants : épaississants, dispersants, conservateurs.
Identification	Classification AFNOR : famille I, classe 7b2. Densité à 20°C : 1,5 ± 0,1. Extrait sec à 105°C : 66% ± 2%. Viscosité à 20°C : 100 poises. pH : 9 ± 1.
Caractéristiques	Rendement : 6 à 8 m ² / litre (selon porosité et état du support). Séchage : sec au toucher en 1 heure ; recouvrable après 8 à 10 heures (dans conditions climatiques normales : T = 20°C et H.R. = 70%).
Dilution	Appliquer en 2 couches : 1ère couche diluée avec 20 à 30% d'eau, 2ème couche diluée à 5%.
Nettoyage du matériel	A l'eau, immédiatement après utilisation.
Conditionnement	Seau de 22,5 kg.
Stockage	Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé, conservé à l'abri du gel ou des fortes chaleurs.
Classification COV	Valeur limite UE pour un produit (Cat A/c) : 40 g/l (2010) Ce produit contient maximum 25 g/l COV.