ECOFUGE WB
Hydrofuge incolore phase aqueuse

Définition	Hydrofuge incolore économique à base d'un liant siloxane en phase aqueuse, pour le traitement et l'entretien des tuiles en terre cuite ou en béton, par exemple. Ce produit peut en outre s'utiliser pour l'entretien des façades en béton, en pierre calcaire, etc. Ainsi que pour les carrelages en béton.
Caractéristiques	• Produit non filmogène, pénétrant, invisible. • Imperméabilisation totale des surfaces traitées. • Très bonne tenue dans le temps. • Très grande facilité de mise en œuvre. • Perméabilité à la vapeur d'eau. • Limitation du développement des mousses. • Supprime les risques de fissuration ou d'éclatement de la pierre dus aux cycles gel/dégel.
Application	À la brosse, au rouleau ou pistolet. Avant application, nettoyage approfondi du toit. Appliquer en 1 couche prêt à l'emploi. Pour des surfaces absorbantes, une deuxième application peut être faite dans un délai ne dépassant pas une heure, donc avant séchage.
Recommandations	ECOFUGE WB s'applique sur des supports sains, secs, propres, dépoussiérés et dégraissés. Sur du neuf ou de l'ancien, il est recommandé d'effectuer un lavage préalable haute pression, sans utilisation de tensio-actifs (détergents). Procéder ensuite au traitement des fissures. Les surfaces recouvertes par des mousses ou des champignons seront décontaminées avec la solution GREEN A CLEAN. Température de mise en œuvre : entre +5 °C et +35 °C. Ne pas appliquer par temps de pluie ou menaçant. ECOFUGE WB est un produit alcalin ; des efflorescences peuvent se former lors de l'application. Un essai préalable est recommandé. Protéger les surfaces vitrées ou en aluminium contre toute projection d'ECOFUGE WB pouvant provoquer des taches blanchâtres. Pour tout problème particulier, consulter nos services techniques ou commerciaux.
CONSOMMATION **125 m2 en une couche** **pour 1 bidon de 25 L**	**toit/sol/mur en béton + fibrociment + terres cuites + ardoises**
Composition	Dérivé méthylé de potassium ; fongicide, eau et adjuvants
Identification	Densité : 1,03 ± 0,1. Extrait sec à 105 °C : 2,6 % ±0,2 %. PH : 12 ± 1.
Caractéristiques	Rendement : 4 à 6 m²/L. Sur support absorbant, la consommation peut varier dans des proportions importantes. Séchage : sec en 3 à 4 heures (Dans des conditions climatiques normales : t = 20 °C et H.R. = 70%)
Dilution	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer
Nettoyage du matériel	À l'eau, immédiatement après utilisation.
Conditionnement	Seau de 25 L
Stockage	Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé, conservé à l'abri du gel ou des fortes chaleurs l'abri du gel ou des fortes chaleurs.
Classification COV	Valeur limite UE pour un produit (Cat A/h) : 30 g/l (2010) ce produit contient maximum 6 g/l COV.