

CREOTOIT IMPRESSION PRIMAIRE POUR TOITURE



Fixateur et régulateur de fond en phase aqueuse, pour intérieur et extérieur, prêt à l'emploi, légèrement pigmenté.

Utilisé pour des fonds neufs ou anciens, poudreux, farinants (badigeon, anciennes peintures vinyliques et acryliques) ou très absorbants (plâtre, plaques de plâtre cartonnées, béton cellulaire)

CARACTÉRISTIQUES :

- Pénètre profondément dans le support
- Diminue le caractère absorbant des fonds poreux
- Procure un excellent accrochage au revêtement de finition.
- Encapsuleur d'amiante, en particulier pour le fibrociment.

PRÉPARATIONS DE SUPPORT :

Les fonds doivent impérativement être secs, sains, propres et parfaitement adhérents.

Fonds non peints : brossage et si nécessaire dégraissage.

Fonds déjà peints : lessivage, lavage haute pression ou éventuellement décapage selon l'état et la nature de l'ancienne peinture ou revêtement (consulter le distributeur).

Fonds contaminés : lorsque le support présente des traces de mousses, lichens, champignons... effectuer un traitement avec GREEN A CLEAN.

APPLICATION :

Appliquer CREOTOIT Impression en prêt à l'emploi en 1 couche à raison de 1 litre pour 5 à 7 m²/L.

RECOMMANDATIONS :

CREOTOIT Impression craint le gel ; ne pas stocker à moins de +5°C. Appliquer par des températures comprises entre +5°C et +35°C. Ne pas mettre en oeuvre par temps de pluie ou menaçant.

DONNÉES TECHNIQUES :

Compositions	Liant principal : copolymère styrène acrylique à très fines particules. Charges : carbonates de calcium. Pigments : oxyde de titane. Adjuvants et solvants divers.
Identification	Classification AFNOR : famille I, classe 7b2. pH : 9 ± 1. Densité : 1,05 ± 0,1. Extrait sec à 105°C : 24% ± 2%. Viscosité à 20°C : coupe Ford N° 4 = 20 sec.
Caractéristiques	Rendement : 5 à 7 m ² / litre (variable selon porosité des fonds). Séchage : 1 heure. Recouvrable : 5 heures (dans conditions climatiques normales : T = 20°C et H.R. = 70%)
Dilution	CREOTOIT impression est prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Nettoyage du matériel	A l'eau, immédiatement après utilisation.
Stockage	Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé, conservé à l'abri du gel et de la chaleur.
Classification COV	Valeur limite UE pour un produit (Cat A/c) : 30 g/l (2010) Ce produit contient maximum 18 g/l COV

1

2

2B

3

TRAITER NETTOYER

PRIMAIRE

RÉNOVER

PEINTURE FAÇADE